














MOKA

TENSILINE®

OUTDOOR COMFORT

Especificaciones técnicas Technical specifications	Norma Standard	
 Composición Composition	-	73% PVC + 27% PES
 Peso (g/m²) Weight (g/m²)	UNE EN 12127	518
 Espesor (mm) Thickness (mm)	UNE EN ISO 5084:1997	0.88
 Resistencia a la luz (Escala de grises: 1-5) Light Fastness (Grey scale: 1-5)	EN ISO 105 B06:2002 (Interior) EN ISO 105 B03:1994 (exterior) EN ISO 105 B04:1998 (exterior) EN ISO 4892-2 (exterior)	5/5 4/5 White
 Resistencia a la luz (Escala de azules: 1-5) Light Fastness (Blue scale: 1-5)	EN ISO 105 B02:2002 (interior)	8/8 7/8 White
 Factor de Apertura (%) Openness Factor (%)	Internal method	22.5
 Resistencia a la rotura (daN/5 cm) Breaking strength (daN/5 cm)	EN ISO 13934-1:1999	Urdimbre / Warp: 241 Trama / Weft: 226
 Estiramiento (%) Elongation at break (%)	EN ISO 13934-1:1999	Urdimbre / Warp: 20.3% Trama / Weft: 19.9%
 Estiramiento 20 daN (%) Elongation at 20 daN (%)	EN ISO 13934-1:1999	Urdimbre / Warp: 3.2% Trama / Weft: 3.4%
 Resistencia al rasgado (daN) Tearing resistance (daN)	DIN 53363:2003	Urdimbre / Warp: 31.4 Trama / Weft: 31.2
Corrosión en ambiente salino Corrosion in saline environment neutral fog	EN ISO 112-017:92 ISO 9227:90	Sin cambios en la superficie (máx. nivel) Without changes in surface (max. level)
 Clasificación de fuego Fire classification	EN 1021-1:2006 EN 1021-2:2006 IMO Resolution A652(16)	Pass Pass Pass
 Ancho del rollo Roll Width	-	210 cm
 Longitud del rollo Roll Length	-	50 m

tensiline.com



Vertisol

C. 17 km. 18,920 - 08403 Granollers (Barcelona)

Tensiline® is a brand of Vertisol Internacional, SRL, Barcelona, Spain.