














# GREY

# TENSILINE®

OUTDOOR COMFORT

Especificaciones técnicas Technical specifications	Norma Standard	
 <b>Composición</b> Composition	-	73% PVC + 27% PES
 <b>Peso (g/m²)</b> Weight (g/m²)	UNE EN 12127	518
 <b>Espesor (mm)</b> Thickness (mm)	UNE EN ISO 5084:1997	0.88
 <b>Resistencia a la luz</b> (Escala de grises: 1-5) Light Fastness (Grey scale: 1-5)	EN ISO 105 B06:2002 (Interior) EN ISO 105 B03:1994 (exterior) EN ISO 105 B04:1998 (exterior) EN ISO 4892-2 (exterior)	5/5 4/5 White
 <b>Resistencia a la luz</b> (Escala de azules: 1-5) Light Fastness (Blue scale: 1-8)	EN ISO 105 B02:2002 (interior)	8/8 7/8 White
 <b>Factor de Apertura (%)</b> Openness Factor (%)	Internal method	22.5
 <b>Resistencia a la rotura (daN/5 cm)</b> Breaking strength (daN/5 cm)	EN ISO 13934-1:1999	Urdimbre / Warp: 241 Trama / Weft: 226
 <b>Estiramiento (%)</b> Elongation at break (%)	EN ISO 13934-1:1999	Urdimbre / Warp: 20.3% Trama / Weft: 19.9%
 <b>Estiramiento 20 daN (%)</b> Elongation at 20 daN (%)	EN ISO 13934-1:1999	Urdimbre / Warp: 3.2% Trama / Weft: 3.4%
 <b>Resistencia al rasgado (daN)</b> Tearing resistance (daN)	DIN 53363:2003	Urdimbre / Warp: 31.4 Trama / Weft: 31.2
<b>Corrosión en ambiente salino</b> Corrosion in saline environment neutral fog	EN ISO 112-017:92 ISO 9227:90	Sin cambios en la superficie (máx. nivel) Without changes in surface (max. level)
 <b>Clasificación de fuego</b> Fire classification	EN 1021-1:2006 EN 1021-2:2006 IMO Resolution A652(16)	Pass Pass Pass
 <b>Ancho del rollo</b> Roll Width	-	210 cm
 <b>Longitud del rollo</b> Roll Length	-	50 m

tensiline.com



**Vertisol**

C. 17 km. 18,920 - 08403 Granollers (Barcelona)

Tensiline® is a brand of Vertisol Internacional, SRL, Barcelona, Spain.